



НАДЕЖНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ КРЫШИ:  
РАСТВОР ДЛЯ УКЛАДКИ ЧЕРЕПИЦЫ К 09 F!

Усилено  
волокном



**К 09 F**  
РАСТВОР ДЛЯ  
УКЛАДКИ ЧЕРЕПИЦЫ



## К 09 F

### Раствор для укладки черепицы, армированный волокном

**Армированный волокном раствор для укладки коньковой, хребтовой или крайней черепицы. Раствор для замазывания кровельной черепицы. Высокая тиксотропность. Морозостойкий.**

#### СВОЙСТВА:

- высокая адгезия
- высокая эластичность и пластичность при нанесении
- не «сгорает» на абсорбирующей черепице
- погодоустойчивый и морозостойкий после затвердевания
- паропроницаемый

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

- для укладки коньковой, хребтовой или крайней черепицы
- в качестве раствора для замазывания кровельной черепицы

#### КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ:

- класс смесей M2,5 согласно DIN EN 998-2
- вяжущие согласно DIN EN 197 и DIN EN 459
- заполнители согласно DIN EN 13139
- армированный щёлочестойчивым волокном раствор
- контролируемое качество

#### НАНЕСЕНИЕ:

К 09 F смешать с ~6,5 л воды до достижения рабочей консистенции. При необходимости добавить немного воды до достижения рабочей консистенции раствора, который можно наносить кельмой. Армированный волокном раствор следует использовать в вязкопластичной консистенции. Полученный раствор следует израсходовать в течение ~ 2 часов.

Свежий раствор или свежезаполненные швы следует предохранять от слишком быстрого высыхания и неблагоприятных погодных условий, таких как очень высокие или низкие температуры, мороз, сквозняк, прямые солнечные лучи или ливень (например, накрыв пленкой). Не разрешается проводить строительные работы с использованием раствора при температуре воздуха и основания ниже +5 °С.

#### Технические данные

Класс смесей:	M 2,5 согласно DIN EN 998-2
Прочность на сжатие:	> 2,5 Н/мм <sup>2</sup>
Зернистость:	0–1,2 мм
Время использования:	~ 2 часа
Температура применения:	> +5 °С и < +30 °С, см. указания по применению
Расход воды:	~ 6,5 л на 40 кг
Выход раствора:	~ 26 л из 40 кг
Расход:	~ 15 – 20 кг на погонный метр при укладке коньковой черепицы
Хранение:	в сухом месте надлежащим образом
Форма поставки:	мешки по 40 кг
Цвета:	серый, белый, коричневый, красный, черный

#### ВЫХОД РАСТВОРА:

Из 40 кг сухой смеси при правильном соотношении смеси и воды получается примерно 26 л свежего раствора.

#### РАСХОД:

Для 1 м беспустотной укладки коньковой черепицы требуется ~15-20 кг сухой смеси (ориентировочная величина, т. к. расход зависит от вида черепицы и укладки).

#### ХРАНЕНИЕ:

В сухом месте надлежащим образом.

#### ФОРМА ПОСТАВКИ:

Мешки по 40 кг

#### ЦВЕТА:

Серый, белый, красный, коричневый, черный

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Данный продукт содержит цемент и известь, поэтому при добавлении жидкости / воды происходит щелочная химическая реакция. Следует беречь глаза и кожу от попадания смеси. В случае попадания смеси на кожу следует обильно промыть ее водой. В случае попадания смеси в глаза следует немедленно обратиться к врачу.

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости, сначала провести опыты применения продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения. В остальном действуют наши Общие правила заключения сделок.