



ATG

Грунтовка глубокого проникновения.

Грунтовка глубокого проникновения на основе искусственных смол, не содержащая растворителей, для нанесения на абсорбирующие основания. Для выравнивания впитывающей способности различных оснований. Для внутренних и наружных работ.

Характеристики

- готова к употреблению, не содержит растворителей
- укрепляет старые, крошащиеся и выветривающиеся поверхности
- выравнивает абсорбирующие свойства основания
- не допускает слишком быстрого впитывания воды и, тем самым, продлевает открытое время клеев и шпатлевочных растворов
- быстро высыхает

Применение

- для укрепления старых, выветрившихся цементных оснований
- в качестве грунтовки глубокого проникновения для крупно- и мелкопористых поверхностей
- для кирпичной кладки, пористого бетона и штукатурки всех видов
- для гипсокартона и плит из фиброцемента
- для бетона, цементных стяжек и стяжек на основе сульфата кальция
- для наружных и внутренних работ

Свойства

- вяжущее: чистый акрилат-гидрозоль

Подготовка основания

Основание должно быть прочным, однородным, сухим, без трещин, очищенным от пыли, грязи, масел и любых веществ, снижающих адгезию (например, слоев краски, воска, полировочных средств и т.д.). При необходимости основание следует отшлифовать.

Выполнение работ

Нанести грунтовку на основание, не разбавляя, густым слоем при помощи малярной кисти с длинным ворсом или валика. Сильно абсорбирующую поверхность для усиленного упрочнения следует прогрунтовать два раза. Второй слой грунтовки наносится в технике «свежее по свежему» после того, как первый слой впитался в поверхность, но еще не высох.

Технические данные

| | |
|------------------------|--|
| Вяжущее | акрилат-гидрозоль |
| Плотность | 1,0 кг/л |
| Температура применения | от + 5°C (воздух и основание) |
| Цвет | молочно-белый (после высыхания прозрачный) |
| Расход | в зависимости от абсорбирующих свойств основания ~ 0,1-0,2 кг/м ² |
| Срок хранения | 24 месяца |
| Форма поставки | упаковка 5 кг и 10 кг |

Перед выполнением последующих работ (укладка плитки, выравнивание пола) необходимо убедиться в том, что загрунтованная поверхность высохла.

Температура применения

Во время нанесения и высыхания грунтовки температура воздуха, материала и основания не должна опускаться ниже + 5°C.

Время высыхания раствора

Время высыхания грунтовки при температуре +20°C и влажности воздуха 65% составляет примерно 6-12 часов.

Расход

В зависимости от абсорбирующих свойств и структуры основания, примерно ~ 0,1-0,2 кг/м².

Очистка инструмента

Инструмент промыть чистой водой сразу после использования.

Срок хранения

24 месяца со дня изготовления при условии соблюдения требований транспортировки и хранения. Хранить в сухом прохладном месте. Не допускать замерзания.

Форма поставки

Упаковка 5 кг и 10 кг.

Указания рисков и маркировка

Маркировка согласно Постановлением об опасных веществах ФРГ/ЕС. Указания, касающиеся транспортировки: груз не представляет опасности. Класс опасности загрязнения воды: 1 (оценка производителя).

Утилизация отходов

Продукт утилизируется согласно ведомственным нормам. Следует сдавать для утилизации только совершенно пустые емкости без остатков состава. Засохшие остатки состава могут утилизироваться с домашним мусором.

Примечания

Во время проведения работ и после них в течение суток в рабочем помещении организовать эффективный воздухообмен, не допускать попадания грунтовок в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

Для предохранения рук использовать резиновые перчатки.

Хранить в недоступном для детей месте.

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости сначала провести пробное применение продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения. В остальном действуют наши общие правила заключения сделок. С момента выхода данного технического описания все предыдущие утрачивают силу.

ЗАО "Квик-микс"
127220, г. Москва
Башиловская улица, д. 12
Тел.: +7 (499) 42-908-42 (многоканальный)
Факс: +7 (499) 42-908-41
E-Mail: moscow@quick-mix.com