



VESTEROL®SSW180S

Силоксановая гидрофобизирующая пропитка.

Не содержащая растворителей силоксановая пропитка для придания водоотталкивающих свойств поверхностям фасада.

VESTEROL®SSW180S – паропроницаемая, не содержащая растворителей, готовая к применению пропитка с превосходной щелочестойкостью. Высыхает без отлипа, не образует видимой пленки.

Характеристики

- Непроницаемая для дождя
- Стойкое водоотталкивающее действие
- Почти без запаха
- Хорошая проникающая способность
- Щелочестойкая

Применение

Пропитка VESTEROL®SSW180S предназначена для придания водоотталкивающих свойств абсорбирующим, минеральным поверхностям. В качестве защиты от насыщения влагой клинкерной и кирпичной лицевой кладки, природного и искусственного камня, минеральных наружных штукатурок, бетона, газобетона и т.п.

Также используется для предотвращения роста водорослей и мха, высолов вследствие переноса влаги и отслоения при морозе.

Область применения

- Каменная кладка из обычного кирпича
- Каменная кладка из силикатного кирпича
- Облицовка из природного и искусственного камня
- Штукатурка
- Бетон, газобетон
- Абсорбирующий клинкер

Подготовка основания

Поверхность должна быть сухой и очищенной от загрязнений. Поврежденные швы, дефекты и трещины более 0,5 мм перед пропиткой нужно заделать. Известковые высолы и цементный налет на клинкерной кладке удаляют с помощью средства для удаления известкового налета KSE. Прилегающие поверхности, окна, алюминиевые рамы, двери заклеивают пленкой. Брызги VESTEROL®SSW180S в свежем состоянии смывают водой.

Выполнение работ

Нанесение выполняют пневматическим распылителем (высокого давления) или широкой кистью снизу-вверх, чтобы стекающий материал

Технические данные

Состав	Силоксан, силан, вода, вспомогательные вещества
Расход	В зависимости от абсорбирующих свойств основания, 0,3–0,6 л/м ²
Температура применения	от +5°C до +35°C
Срок хранения	При температуре не ниже 0°C, 12 месяцев
Форма поставки	Канистра 5 л или 20 л

проникал в уже пропитанную поверхность. Наносимое количество подбирают таким образом, чтобы продукт стекал на расстояние 20-30 см. Рабочий инвентарь промыть водой сразу после использования. Избегать образования тумана. Для достижения большей глубины пропитывания VESTEROL®SSW180S наносят дважды, при этом второй слой наносят, не давая высохнуть первому слою.

Рекомендации

- Соблюдать температуру применения от +5 °C до +35°C.
- Полная эффективность пропитки проявляется примерно через 4 недели.
- Для обеспечения длительных водоотталкивающих свойств фасад необходимо повторно обрабатывать каждые 10 лет (в зависимости от конкретного материала).
- Срок службы пропитки зависит от нанесенного количества, объема пор, глубины проникновения и погодных воздействий на объект.
- Только для вертикальных и наклонных фасадов.
- Не подходит для защиты от напорной воды.

Охрана труда / рекомендации

Более подробная информация о мерах безопасности при транспортировке, хранении и использовании содержится в действующем паспорте безопасности продукта.

Утилизация

Для всех систем действует правило: для переработки допускается сдавать партнерам RIGK только совершенно пустые емкости. Остатки материала могут быть утилизированы по коду № 08 04 16 (водные жидкие отходы, содержащие клеи и герметики, за исключением классифицируемых по коду 08 04 15).

Изготовитель

Heinrich Hahne GmbH & Co KG
Heinrich-Hahne-Weg 11
D-45711 Datteln

Примечание

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости сначала провести пробное применение продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения. В остальном действуют наши общие правила заключения сделок. С момента выхода данного технического описания все предыдущие утрачивают силу.

АО "Квик-микс"
142400, Московская область,
Ногинский район,
Территория Ногинск-Технопарк,
дом 12, офис 205
Тел: +7 (495) 783-96-64
+7 (495) 783-92-59
moscow@quick-mix.com
www.quickmix.ru
www.квик-микс.рф